

PA

Kefe-, ecset- és seprűipari tömőanyagok poliamidból

A poliamidok (PA) magas olvadáspontú, kitűnő mechanikai tulajdonságú műanyagok, magas hőmérséklet stabilitással rendelkeznek, így viszonylag széles hőmérsékleti tartományban felhasználhatóak. Jó kifáradási szilárdsággal, csillapítási képességgel, csúszási tulajdonsággal valamint kopásállósággal bírnak. Termékeinket PA 6.0 és PA 6.6 műanyagokból gyártjuk.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Sűrűség:	1,14 g/cm ³
Olvadáspont:	210-215°C
Hőállóság:	130-140°C

Vegyszerállóság (20°C-on)

A poliamidok vegyszerállósága korlátozott, lúgok, ásványi savak még viszonylag híg oldatban is megtámadják. Szerves savak (oxálsav, tejsav) vizes oldatai bomlást okoznak. Szerves oldószerek többsége nem oldja. Oxidálószerekkel szemben viszonylag gyenge ellenállásúak.

Alkalmazási területek

Kefék háztartási és tisztálkodási célra, seprűk, ipari és műszaki kefék.

Kiviteli változatok

Standard köteghossz: 200; 300; 400; 600 és 1200 mm
(ettől eltérő köteghossz egyeztetés alapján lehetséges)

Nem emulziós: kézi kötésre

Emulziós: nagy sebességű gépekkel történő feldolgozás esetén javasoljuk

—
Egyenes

~
Hullámosított

Profiltípusok



Kerek / Ovális

Szín

Standard színeinket színminta albumunk tartalmazza. Megfelelő mennyiségű igény esetén ettől eltérő színű termék gyártását is vállaljuk.





Méretskála

	PA 6.0	PA 6.6
● Finom kefeszálok:	0,20-0,29 mm	0,20-0,29 mm
● Kefeszálak:	0,30-0,59 mm	0,30-0,55 mm
● Seprűszálak:	0,60-2,50 x 3,00 mm	-

Stabilizálás

Nedvesség hatására a termék mechanikai tulajdonságai (szálmerevség, kopásállóság) megváltoznak. Mivel az anyag vízfelvétele nagyon magas, egy speciálisan poliamidra kifejlesztett forró gőzös kondicionáló kamrában utókezeljük, hogy elkerüljük az utólagos száldeformációt.

Csomagolás

0,50 mm szálátmérőig: PE foliatomló 50-52 mm, 55-57 mm vagy 58-60 mm kötegátmérővel, igény szerint

0,50 mm szálátmérő felett: PE nyújtható fóliába tekercselve (bandázsolva) 60 mm kötegátmérővel

Szállítás

Igény szerint kartondobozban, palettán rögzítve.



H 7400 Kaposvár,
Szigetvári u. 59.



Tel.: +36 82 528 337
Fax.: +36 82 528 331



info@kaposplast.hu
www.kaposplast.hu